

SCHEDA TECNICA

- 1) **COMPOSIZIONE:** Prodotto a base di resine acril-elastomeriche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati resistenti alla luce, specifico per manufatti interni ed esterni in cemento armato.
- 2) **SISTEMI DI APPLICAZIONE:**
 - Cemento a vista nuovo:
 - Prima mano: Decabeton diluito al 40% con acqua.
 - Seconda mano: Decabeton diluito al 25% con acqua.
 - Cemento a vista vecchio:
 - Prima mano: Fissativo d'ancoraggio opportunamente diluito.
 - Seconda mano: Decabeton diluito al 40% con acqua.
 - Terza mano: Decabeton diluito al 25% con acqua.
- 3) **CARATTERISTICHE DEL FILM:** Spessore 35 micron, aspetto satinato, non maschera l'aspetto estetico del cemento a vista ed è permeabile al vapor d'acqua.
- 4) **PERMEABILITA' AL VAPOR D'ACQUA:** Norma: ASTM E 96. Velocità di trasmissione del vapor d'acqua = 26 gr/mq. in 24 ore.
- 5) **IMPIEGO:** Pennello, rullo di lana, airless.
- 6) **RESA:** 6/7 mq./litro, in due mani.
- 7) **ESSICAZIONE:** 30 minuti fuori polvere, 2 ore in profondità.